



## Ausrüstungsplaner

Airlessspritzverarbeitung  
von Oberflächenschutzsystemen  
der MC

EXPERTISE  
SURFACE PROTECTION



# Ausrüstungsplaner Airless-Spritzverarbeitung von Oberflächenschutzsystemen der MC

Produkte	MC-Color Proof pure MC-Color Proof pro MC-Color Proof vision MC-Color Primer Emcephob WM	MC-Color Flair pure MC-Color Flair pro MC-Color Flair vision Emcephob HC	MC-Color Flex pure MC-Color Flex pro MC-Color Flex vision Emcephob LE	MC-Power Pro HCR	Produkte
<b>Maschine</b>	SF 23 Plus 	SF 23 Plus 	SF 23 Plus 	SF 23 Plus 	<b>Maschine</b>
<b>Ansaugsystem</b>	Oberbehälter 5 l 	Oberbehälter 5 l 	Oberbehälter 5 l 	Oberbehälter 5 l 	<b>Ansaugsystem</b>
<b>Spritzdruck</b>	100 bar	200 bar	210 bar	200 bar	<b>Spritzdruck</b>
<b>Pistole</b>	AG 08/ Vector Grip 	AG 08/ Vector Grip 	AG 08/ Vector Grip 	AG 08/ Vector Grip HC-Sprenkel- Struktur-Set 	<b>Pistole</b>
<b>Pistolenfilter</b> (Maschenweite in mm)	rot 0,084 	gelb 0,14 	gelb 0,14 	gelb 0,14 	<b>Pistolenfilter</b> (Maschenweite in mm)
<b>Düsenmarkierung</b> Bohrung: inch (mm)	414/517 0,014 (0,36) 0,017 (0,43) 	414/517 0,014 (0,36) 0,017 (0,43) 	414/517 0,014 (0,36) 0,017 (0,43) 	629 0,029 (0,75) - (4mm) Feindüse HC-Sprenkel- Struktur-Set 	<b>Düsenmarkierung</b> Bohrung: inch (mm)
<b>Düsenart</b>	TradeTip 3 FineFinish	TradeTip 3 FineFinish	TradeTip 3 FineFinish	TradeTip 3 FineFinish	<b>Düsenart</b>
<b>Materialtemperatur</b>	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	<b>Materialtemperatur</b>
<b>Bemerkung</b>	<b>Bei größeren Materialmengen:</b> starres Ansaugsystem verwenden	<b>Bei größeren Materialmengen:</b> starres Ansaugsystem verwenden	<b>Bei größeren Materialmengen:</b> starres Ansaugsystem verwenden	<b>Setup: HC-Sprenkel-Struktur-Set:</b> Luftdruck: ≥ 5 bar Luftmenge: ≥ 2000 l/min Kompressor mit Öl-Wasserabscheider	<b>Bemerkung</b>
<b>Schlauchlänge max.</b> (senkrecht/waagrecht)	45 m/45 m 	45 m/45 m 	45 m/45 m 	30 m/30 m 	<b>Schlauchlänge max.</b> (senkrecht/waagrecht)
<b>Schlauchdurchmesser/ Anschlussgewinde</b>	DN 6 (1/4")	DN 6 (1/4")	DN 6 (1/4")	DN 6 (1/4")	<b>Schlauchdurchmesser/ Anschlussgewinde</b>

## **Ausrüstungsplaner**

### **Airless-Spritzverarbeitung von Oberflächenschutzsystemen der MC**

Die Leistungsfähigkeit hochwertiger Produktsysteme wird in hohem Maße von deren Verarbeitung bestimmt. Für eine korrekte Applikation, gerade auf großen Flächen, ist eine ausgereifte und zuverlässige Maschinenteknik unverzichtbar. Dieser Ausrüstungsplaner gibt Empfehlungen für eine adäquate Maschinenausstattung – für optimale Ergebnisse!

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
INFRASTRUCTURE, INDUSTRY & BUILDINGS  
Am Kruppwald 1-8  
46238 Bottrop

Deutschland:  
Telefon: +49 2041 101-190  
Telefax: +49 2041 101-188

Österreich:  
Telefon: +43 2272 72 600  
Telefax: +43 2272 72 600-20

Schweiz:  
Telefon: +41 44 740 05 10  
Telefax: +41 44 740 05 33

IN@mc-bauchemie.de  
www.mc-bauchemie.de



**BE SURE. BUILD SURE.**

Kontaktdaten

