

Donnitil Rust Ex

Reinigungsmittel für Rostverschmutzungen



- PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
- Gebrauchsfertig
 - Kurze Einwirkungsdauer
 - Reagiert mit Rost zu einem löslichen Salz
 - Mit Wasser neutralisierbar

- ANWENDUNGSGEBIETE**
- Entfernt Rostverschmutzungen:
 - von Betonflächen
 - von metallischen Untergründen
 - Tauchbad zur Entrostung:
 - von Arbeitsgeräten aus Eisen oder Stahl
 - von kleineren Eisenteilen

VERARBEITUNGSHINWEISE **Vorbereitung:** Flächen, die an rostverschmutzten Betonflächen angrenzen, sollten vor Arbeitsbeginn gegen Spritzeinwirkung abgedeckt werden. Vor dem Auftragen von Donnitil Rust Ex sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten!

Auftragen: Auf den leicht vorgeässten Untergrund wird Donnitil Rust Ex auf die rostverschmutzte Fläche aufgesprüht oder mit einem Pinsel oder Quast sparsam aufgetragen.

Bevor die Fläche mit einem scharfen Wasserstrahl abgespült wird, kann der Reinigungsvorgang mit einer Bürste unterstützt werden.

Die Einwirkungszeit von Donnitil Rust Ex darf nicht länger als 5 Minuten dauern!

Verbrauch: Der Verbrauch soll der rückseitigen Tabelle entnommen werden. Diese Werte sind abhängig vom Untergrund und der Roststärke.

Bei hartnäckigen Rostverschmutzungen kann der Reinigungsvorgang mit Donnitil Rust Ex wiederholt werden.

Sonstige Hinweise: Donnitil Rust Ex kann auch als Tauchbad zur Entrostung von Arbeitsgeräten aus Metall und kleinere Eisenteile verwendet werden.

Nach der Neutralisierung mit Wasser sollten die trockenen Metallteile mit einem geeigneten Maschinenpflegemittel, vorzugsweise Intaktin, konserviert werden.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngrosse	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen ¹⁾	°C	≥ -5	Luft-, Untergrund- und Materialtemperatur
Verbrauch (flächig)	g/m ²	ca. 100	bei nicht saugendem Untergrund
		ca. 200	bei saugendem Untergrund
Einwirkungszeit	Minuten	5	maximal pro Arbeitsgang

Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.

1) Als wässrige Lösung gefriert Donnitil Rust Ex bei Temperaturen unter -5 °C. Vor Gebrauch muss daher die gesamte Menge aufgetaut und gut durchmischt werden, um Konzentrationsdifferenzen zu vermeiden.

Gerätereinigungsmittel	Nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
Lieferform	10,5 kg Kanister
Eigenüberwachung	DIN EN ISO 9001
Gefahrstoff nach Arbeitsstoffverordnung	Bitte das DIN-Sicherheitsdatenblatt beachten!
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 12 Monate lagerfähig.
Gebindeentsorgung	Einweggebinde restlos entleeren.
Farbton	transparent

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblättern.

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fusszeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fusszeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300017820]