# **MC-RIM PW 301**

Rein mineralische Hochleistungsbeschichtung für horizontale Flächen im Trinkwasserbereich



### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Auf Basis der DySC®-Technologie
- Zementgebunden, nur mit Wasser anzumischen
- Nach DVGW-Arbeitsblatt W 300 als Typ 1 klassifiziert
- Geprüft und zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 347
- Bei Typ 1 kein Nachweis nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 erforderlich
- Handverarbeitbar, hoch sulfatbeständig und chloriddicht
- Wasserdampfdiffusionsoffen und wasserundurchlässig
- Geringe Porosität, dadurch hoher Widerstand gegen Hydrolyse
- DGNB-registriert (Registrierungscode: Y66XNN)
- Klasse R4 nach DIN EN 1504 Teil 3

# **ANWENDUNGSGEBIETE**

- Oberflächenschutz für horizontale Flächen in Trinkwasserbehältern, Trinkwasseraufbereitungsanlagen und für Betonbauteile in Trinkwasserschutzzonen
- Geeignet f
  ür Betonbauteile in statisch und nicht statisch relevanten Bereichen
- Anwendbar bei der Expositionsklasse XTWB
- Auch zur Ausbildung von Hohlkehlen geeignet
- Zertifiziert und eingestuft nach DIN EN 1504 Teil 3 f
  ür die Prinzipien 3 und 7, Verfahren 3.1 und 7.1

## **VERARBEITUNGSHINWEISE**

**Untergrundvorbereitung:** Siehe Merkblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise Grobmörtel/Betonersatzsysteme".

**Vornässen/Haftbrücke:** Als Haftbrücke ist Nafufill BC einzusetzen. Siehe Merkblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise Grobmörtel/Betonersatzsysteme".

**Mischen:** MC-RIM PW 301 wird in das vorgelegte Wasser unter ständigem Rühren eingestreut, homogen und klumpenfrei gemischt bis ein verarbeitungsgerechter Mörtel vorliegt. Für das Mischen sind Zwangsmischer oder langsam laufende Doppelrührwerke zu benutzen. Das Anmischen von Hand sowie von Teilmengen ist nicht zulässig. Die Mischzeit beträgt 5 Minuten.

**Mischungsverhältnis:** Siehe Tabelle "Technische Eigenschaften". Für ein 25 kg Gebinde MC-RIM PW 301 werden 2,50 bis 2,75 Liter Wasser benötigt. Da MC-RIM PW 301 zementgebunden ist, können sich beim Wasserbedarf Schwankungen ergeben.

**Verarbeitung:** MC-RIM PW 301 ist nur handverarbeitbar. Als Verarbeitungsgeräte sind Kelle und Glätter zu benutzen. Ein hohlraumfreier Einbau ist zu gewährleisten. Zur Erzielung gleichmässiger Schichtdicken sind Höhenlehren einzusetzen. Alle Fugen der Unterkonstruktion sind in die Beschichtung zu übernehmen. Bei dauerwasserbelasteten Boden-/Wandbereichen ist eine Hohlkehle auszubilden.

**Oberflächenbearbeitung:** Die Oberflächenbearbeitung von MC-RIM PW 301 kann entweder konventionell mittels Kelle, Edelstahlglätter, Flächenrakel und Schwertglätter oder maschinell mit der Scheibenund Flügelglätttechnik erfolgen. Ein mehrmaliger Glättvorgang ist empfehlenswert.

**Nachbehandlung:** Unmittelbar nach der Oberflächenbearbeitung der Beschichtung ist mit der Nachbehandlung zu beginnen. Als Nachbehandlungsdauer sind die in der DIN 1045-3 genannten Zeitansätze zu berücksichtigen und gemäss DVGW Arbeitsblatt W 300 zu verdreifachen. Während der kompletten Nachbehandlungsdauer muss die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 85 und 95% liegen. Geeignete Luftentbzw. -befeuchtungsgeräte sind vorzuhalten.

**Reinigung:** Sollen mit MC-RIM PW 301 hergestellte Flächen turnusgemäss gereinigt werden, so sind neutrale Reiniger einzusetzen.

#### **TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE**

Kenngrösse	Einheit	Wert	Bemerkungen
Mischungsverhältnis	Gewichtsteile	100 : 10 - 11	Pulverkomponente: Wasser
Verarbeitungszeit	Minuten	45	bei 5° C
		45	bei 10° C
		30	bei 20° C
Verarbeitungsbedingungen	°C	≥ 5 ≤ 30	Luft-, Untergrund- und Materialtemperatur
Verbrauch	kg/m²/mm		
Trockenmörtel		1.95	
Schichtdicke	mm	12	minimale Schichtdicke je Arbeitsgang
		40	maximale Gesamtschichtdicke
Grösstkorn	mm	3	
Frischmörtelrohdichte	kg/dm³	2.18	
Wasser/Zement-Wert	w/z	< 0.5	
Druckfestigkeit	N/mm²		
7 d		41.5	bei 10° C
7 d		54	bei 21°C
28 d		60.6	bei 10° C
28 d		63.5	bei 21°C
Frischmörtelluftporengehalt	Vol%	< 5	
Biegezugfestigkeit	N/mm²		
7 d		7.3	bei 10° C
7 d		8.7	bei 21°C
28 d		9.1	bei 10° C
28 d		9	bei 21°C
E-Modul (dynamisch)	N/mm²	30'000	nach 28 Tagen
Gesamtporenvolumen	Vol%	5.85	nach 28 Tagen bei 10 °C
		3.95	nach 90 Tagen bei 10 °C
	Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.		
Lieferform	25 kg Sack		
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 12 Monate lagerfähig.		
Gebindeentsorgung	Einweggebinde restlos entleeren.		

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fusszeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fusszeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300017403]